

## Flüssigkunststoff zur Abdichtung von Balkon- und Terrassenflächen, Loggien und Laubengängen

### Eigenschaften

**HADALAN® DS91 13P** ist eine zweikomponentige Abdichtungsmasse auf Polyurethanharzbasis. Nach der Durchhärtung erhält man eine elastische, widerstandsfähige und kälteflexible Beschichtung. Das Material ist für die Balkonabdichtung gemäß der DIN 18531 als zugelasse Abdichtungsschicht gemäß Prüfklassifizierung der ETAG 005 ohne Gewebeeinlage einzusetzen. Weitere Einsatzbereiche ergeben sich aus der Lösemittelfreiheit und Widerstandsfähigkeit.

- Kälteelastisch
- Widerstandsfähig
- Rissüberbrückend
- Waagerecht und in Anschlussbereichen
- Lösemittelfrei
- Gute Wasserdampfdiffusionsfähigkeit

### Anwendung

**HADALAN® DS91 13P** als Abdichtung von mineralischen und keramischen Untergründen auf Balkon- und Terrassenflächen. Gemäß der DIN 18531-5 ist keine Vlieseinlage notwendig. Aufgrund der hervorragenden Verarbeitungseigenschaften können nahtlose Abdichtungsschichten auch in Anschluss- und Detailbereichen sicher und vergleichsweise einfach hergestellt werden. **HADALAN® DS91 13P** ist ein Systemprodukt, das als Abdichtung auf **HADALAN® EBG 13E** auch auf kritischen Untergründen eingesetzt werden kann. Für die Nutzschicht stehen verschiedene Systeme als Oberbelag zur Verfügung.

### Anwendungsbereiche:

- Balkon- und Terrassenflächen
- Laubengänge, Loggien
- Beton- und Estrichflächen
- Plattierungen
- Außentreppen
- Abdichtung gemäß DIN 18531 (Teil 5)

### Technische Daten

Verpackung	Bl.-Eimer/Bl.-Fl.
Kombi-Geb./Misch-Geb.	10 kg / 4 kg
Komponente A	9,0 kg / 3,6 kg
Komponente B	1 kg / 0,4 kg
Lieferform	28 / 56 Geb./Pal.
Verarbeitungstemperatur	+8 °C bis +30 °C
Verarbeitungszeit <sup>1)</sup>	ca. 20 Minuten
Dichte <sup>1)</sup>	1,2 kg/l
Festkörpergehalt	96 %
Viskosität, verarbeitungsfertig <sup>1)</sup>	ca. 80 dPas
Farbton	grau
Mischungsverhältnis in GT	9 : 1
Überarbeitbar <sup>1)</sup>	> 12 h < 48 h
Reißdehnung <sup>1)</sup>	> 500 %
Haftzugfestigkeit	> 2 N/mm <sup>2</sup>
$\mu$ -Wert	1700
Lagerung	kühl, 12 Monate

### Verbrauch

Je mm Schichtdicke	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup>
Schichtdicke gemäß DIN 18531 (Teil 5) 2 mm	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Bei +20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte.

## Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und frei von Rissen und trennenden Substanzen sein. Verschmutzungen, Trennmittel, Öle, Mörtelreste, alte Anstriche etc. sind durch Kugelstrahlen, Fräsen oder Sandstrahlen zu entfernen. Der Restfeuchtegehalt des Untergrundes darf 4 Gew.% nicht überschreiten. Die Haftzugfestigkeit des Untergrundes muss mind. 1,5 N/mm<sup>2</sup> betragen. Als Membranschicht im HADALAN® Balkonschutz-System ist **HADALAN® EBG 13E** als Verlaufmasse in 2 mm Schichtdicke einzusetzen. Das Material kann auf feuchten Untergründen appliziert werden und dient als Dampfausgleichsschicht. Die nachfolgende Schicht **HADALAN® DS91 13E** kann auf die durchgetrocknete Schicht **HADALAN® EBG 13E** ohne weitere Kontaktenschicht (Quartz) erfolgen.

Vor Beginn der Beschichtungsarbeiten muss der Untergrund oberflächentrocken sein. Feuchtigkeit auf dem Untergrund führt zu Blasenbildung und/oder Haftungsproblemen. Vorhandene Dehnungsfugen sind für die Beschichtungsarbeiten vorzubereiten (Einbau von Dehnfugenprofilen o. Ä.). Sie müssen in die Abdichtungsschicht übernommen werden.

## Verarbeitung

Die Härterkomponente wird restlos in die Harzkomponente eingebracht. Mit einem langsam laufenden Rührwerkzeug (ca. 400 UpM) mit Rührquirl werden die Komponenten homogen vermischt. Die Mischdauer beträgt mind. 2 Minuten. Anschließend wird das Material in ein sauberes Mischgefäß umgefüllt und erneut durchgemischt. Dieser Arbeitsgang ist erforderlich, da nicht homogen vermisches Material (von Gebindewandungen oder Rührquirl) zu Schäden in der Abdichtung (Material wird nicht hart, bleibt klebrig) führt.

Nach dem Anrühren werden zunächst die Anschlussbereiche, Durchdringungen etc. beschichtet.

Anschließend wird **HADALAN® DS91 13P** mit der **Zahnleiste Spezial** (Art.-Nr. 1041349) gleichmäßig in einer Schichtdicke von 2 mm verteilt. Für den Aufkantungsbereich ist der Einsatz von Mohairrollen zweckmäßig.

Zur Beschichtung von geneigten und senkrechten Flächen kann die Standfestigkeit durch Zugabe von **HADALAN® TX 57DD** erhöht werden. Hierzu werden auf 4 kg **HADALAN® DS91 13P** 1 - 2 l **HADALAN® TX 57DD** zugegeben und homogen eingemischt.

### Unifarbe Gestaltung:

**HADALAN® DS91 13P** wird nach Durchtrocknung mit **HADALAN® PUR Top 32P farbig** gestrichen.

## Verarbeitung

### Farbliche Gestaltung mit Farbchips:

- Bei der Verwendung von Farbchips zur Oberflächengestaltung wird nach > 12 h < 48 h eine Klebeschicht aus **HADALAN® PUR Top 32P farbig** auf die Dichtschicht aufgetragen. In die frische Klebeschicht können Dekorhops von Hand, mittels Einstreubecher oder Chirongebläse eingetretet werden.
- Nach einer Trockenzeit von > 4 h < 24 h wird die Fläche mit **HADALAN® PUR Top 32P transparent** versiegelt.

### Dekorative Gestaltung mit Natursteinen:

- Soll eine dekorative Gestaltung mit Natursteinen erfolgen, so ist eine Klebeschicht mit **HADALAN® PUR Top 32P farbig** aufzubringen, die mit **Quartz0105 57M** abgesandet wird.
- Dieser Vorgang kann mit dem Beschleuniger **HADALAN® BPT 37DD** deutlich beschleunigt werden, so dass die Klebeschicht nach ca. 20 Minuten überarbeitet werden kann.
- Natursteine entsprechend der Verarbeitungsrichtlinie und TM aufbringen.

## hahne Systemprodukte

HADALAN® Balkonschutz-Systeme  
HADALAN® BPT 37DD

## Wichtige Hinweise

- Verarbeitungstemperatur von +8 °C bis +30 °C einhalten.
- HADALAN® PUR-Reaktionsharze sind feuchtigkeitsreagierend. Deshalb müssen diese Materialien bis zur vollständigen Erhärtung vor Feuchtigkeit geschützt werden. Der zu beschichtende Untergrund muss oberflächentrocken sein.
- Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige Temperaturen verzögern den Erstarrungsverlauf.
- Bei der Verwendung von Teilmengen ist mit deutlichen Farbveränderungen zu rechnen.
- Streichabstände einhalten.
- Die Zugabemenge des Beschleunigers **HADALAN® BPT 37DD** ist auf max. 2 % zu begrenzen.
- Falls nachfolgende deckende Beschichtungen nicht gemäß den Vorgaben aufgebracht werden können, ist ein Voranstrich mit dem Haftvermittler **HADALAN® HV2 30DD** erforderlich, bei transparenten Versiegelungen ist **HADALAN® HV3 30DD** zu verwenden.
- Arbeitsgeräte können im frischen Zustand mit **HADALAN® EPV 38L** gereinigt werden. Nach Durchtrocknung ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.
- Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsanleitung "Sanierung, Beschichtung und dekorative Gestaltung mit HADALAN PUR Flüssigkunststoffen".

## Inhaltsstoffe

Polyurethanharz, funktionelle Füllstoffe, Pigmente

## Arbeitsschutz / Empfehlung

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sind den aktuellen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen.

## Entsorgung

Für alle Systeme gilt: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling-Partner KBS geben. Gebinde nach Restentleerung mindestens 24 Stunden auslüften lassen. Ausgehärtete Materialreste können nach EAK-Schlüssel Nr. 08 04 09 (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

## Hersteller

Heinrich Hahne GmbH & Co KG  
Heinrich-Hahne-Weg 11  
D-45711 Datteln

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungstests durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Stand: 7.2017